

Dichtpulver

gebrauchsfertiges Dichtungsmittel



- Anwendungsbereiche:**
- **Zusatz** für zementgebundene **Putze, Estriche, Mörtel und Beton**.
 - Zementgebundene Systeme werden bei entsprechender Konstruktion und Verarbeitung **wasserundurchlässig**.
 - Herstellung von WU-Beton* z.B. für Fundamente, Betonschächte, Kellersohlen etc. (*um WU Beton zu erhalten, muss die gesamte Konstruktion den Vorgaben der Richtlinie „WU Bauwerke aus Beton“ entsprechen)

- Produkteigenschaften:**
- **Gebrauchsfertig**.
 - Erhält die **Atmungsaktivität** der verputzten Wände.
 - Für eine **bessere Verarbeitbarkeit** von Mörtel und Beton.
 - Hemmt die Entmischung des Mörtels.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

<i>Einsatzbereich:</i>	innen und außen
<i>Verarbeitungstemperatur:</i>	+ 5°C bis +30°C
<i>Anmischverhältnis:</i>	Bei Zement und Mörtel ca. 20 g / kg Zement Bei Beton ca. 10 g – 20 g / kg Beton

Materialtechnische Daten

<i>Materialbasis:</i>	Zement, Quarzsand, Kalksteinmehl, Natriumoleat
<i>Lagerfähigkeit:</i>	Mindestens 24 Monate
<i>Lagerbedingungen:</i>	Kühl und trocken
<i>Lieferform:</i>	1 kg Falzbodensack
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	Knauf Dichtpulver 1 kg: 6292 / 4006379022632

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Portlandzement

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P261 Einatmen von Staub vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.



Anmischen: *Knauf Dichtpulver* zunächst der trockenen, fertigen Mörtelmischung zusetzen und trocken gut durchmischen. Dann die Trockenmischung mit Wasser anmachen.

- Ergänzende Hinweise:**
- Nicht unter +5°C und über +30°C verarbeiten. Starke Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
 - Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
 - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

01805 / 31-9000 (0,14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.).

Internet:

www.knauf-bauprodukte.de

Email:

info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, April 2015