

SAKRET Maschinen Außenputz MAP

Kalk-Zement-Grundputz



- Gemäß GP CS II-W_c2/DIN EN 998-1



Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Für innen und außen• Für Wand und Decke
Eignung	<p>SAKRET Maschinen-Außenputz MAP ist eine Komponente der SAKRET Putz-Systeme zur Anwendung als:</p> <ul style="list-style-type: none">• Unterputz einlagig für mineralisch oder organisch gebundene Oberputze• Unterputz zweilagig für mineralische Anstriche oder Dispersionsanstriche• Ein- oder mehrlagiger Grundputz in Räumen mit normaler oder erhöhter Beanspruchung (Kellerräume, Treppenhäuser, Feuchträume, Garagen, Schulen, Kindergärten, öffentliche Gebäude u. ä.) <p>Geeignete Untergründe:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mauerwerk• Beton• Putzträger <p>Achtung:</p> <ul style="list-style-type: none">• nicht für dämmendes und hochdämmendes Mauerwerk geeignet
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Hand- und maschinenverarbeitbar• Fein gestufte Sieblinie• Geschmeidig• Homogenes Filzbild• nicht brennbar A1
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none">• mineralische Bindemittel• ausgesuchte Zuschlagsstoffe• Zusatzstoffe• eigenschaftsverbessernde Zusatzmittel

SAKRET Maschinen Außenputz MAP

Kalk-Zement-Grundputz



Technische Daten

Ergiebigkeit pro kg	ca. 0,8 l/kg bei 15 mm Putzstärke ca. 1,4 m ² Putzfläche
Wasserbedarf	ca. 0,26 l/kg
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	≥ 1,5–5 N/mm ² entspricht CS II
Körnung	< 1,2 mm
Verarbeitungszeit	ca. 90 Minute(n)
Verarbeitungstemperatur	ca. 5–30 °C (Luft-, Objekt- und Materialtemperatur)
Wasserdampfdurchlässigkeitsrate	≤ 25
Wärmeleitfähigkeit 1	≤ 0,82 Tabellenwert nach EN 1745
Wärmeleitfähigkeit 2	≤ 0,89 Tabellenwert nach EN 1745
Haltbarkeit	ca. 9 Monat(e)
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ²
Materialverbrauch	ca. 1,25 kg/m ² /mm
Schichtdicke	ca. 10–20 mm

Untergrundvorbereitung

- der Putzgrund muss fest, tragfähig, sauber, frostfrei und trocken sein
- minderfeste Oberflächenschichten, Staub, lose Teile, Schalwachsrückstände, Farbreste u. ä. sind restlos zu entfernen
- auf glatten und nichtsaugenden Wandbildnern, wie z. B. glatt geschalter Beton, KS-Quadro-Stein u. ä. ist vorab eine Kontaktpachtelung mittels SAKRET Baukleber BK zu erstellenschwachsaugende Putzgründe (z. B. rau geschalter Beton) mit gleichem Mörtel oder Mörtel der Mörtelgruppe CS IV vorspritzen
- für neuartige Putzgründe gelten die diesbezüglichen Verarbeitungsvorschriften der Hersteller

SAKRET Maschinen Außenputz MAP



Kalk-Zement-Grundputz

Verarbeitung	<p>SAKRET MAP von Hand oder mit allen gängigen Putzmaschinen verarbeiten</p> <p>Handverarbeitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Gebinde SAKRET MAP mit ca. 8 l sauberem Wasser mittels elektrischem Rührgerät klumpenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anrühren. • Nach kurzer Reifezeit nochmals durchrühren <p>Maschinelle Verarbeitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitungsgerechte Konsistenz einstellen • Maschinenausstattung: z.B. Mischpumpe G4 <ul style="list-style-type: none"> – Schneckenmantel: D6-3 – Förderschnecke: D6-3 – Spritzkopf: 12 mm – Mörtelschläuche: mind. Ø 25 mm • Bei längeren Unterbrechungen sind die Schlauchgarnitur und die Maschine zu reinigen. Mörtel- und Wasserschläuche vor starker Sonneneinstrahlung schützen. • Putzauftrag als Unterputz in einer Putzdicke von mindestens 10 mm im Innenbereich, mindestens 15 mm im Außenbereich, einlagig zweischichtig frisch in frisch • bei Putzgründen mit erhöhter Rissbildungsgefahr, z.B. Durchdringungen und Gebäudeöffnungen, Armierungsgewebe in das obere Drittel der Putzlage einbetten und eine Putzdicke von mindestens 15 mm einhalten • bei klassisch zweilagiger Ausführung die 1. Lage gut aufrauen und evtl. Sinterhaut entfernen (z. B. mit gezahntem Gitterrabort, Staub entfernen) und vor Auftrag der 2. Lage den Putz ausreichend erhärten lassen • die Standzeit der 1. Lage beträgt im Neubaubereich 1-3 Tage • alternativ: 2. Lage abgerieben oder nach 1-3 Tagen in Kornstärke überzogen und gefilzt • Standzeit vor Auftrag von Edelputzen und Farben mind. 1 Tag/mm Schichtdicke <p>Anwendung auf Putzträger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf fachgerecht befestigten Putzträger SAKRET Maschinen-Außenputz MAP 10 mm dick auftragen und in den Putzträger hineindrückend verziehen. Oberfläche mit einem groben Besen aufrauen. • Nach dem Erhärten weitere Putzlage bis zu einer Gesamtputzdicke von 20 bis 25 mm auftragen, gleichmäßig verziehen und nachschaben
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • frische Putzflächen vor direkter Sonneneinstrahlung, Schlagregen, Wind und Frost ausreichend schützen
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • witterungsgeschützt und trocken auf Holzrosten • angebrochene Gebinde sofort nach Gebrauch schließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen • ungeöffnet lagerfähig ca. 9 Monate ab Herstellungsdatum
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • ausgehärtete Produktreste unter der Abfallschlüsselnummer 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte beachten Sie die Gefahrenstoffkennzeichnung und das Sicherheitsdatenblatt in der aktuellen Fassung

SAKRET Maschinen Außenputz MAP



Kalk-Zement-Grundputz

Hinweise

- bei kaltem, feuchtem Wetter sind, wie bei allen hydraulisch abbindenden Putzen, Ausblühungen möglich. Diese sind kein technisch-funktionaler Mangel und somit nicht zu beanstanden
- bei der Verarbeitung nur rostfreie Werkzeuge verwenden

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Maschinen Außenputz MAP				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
grau	ca. 1,25 kg/m ² je mm	30 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813604885
grau	ca. 1,25 kg/m ² je mm	1 t lose	1 t im Silo	4005813649008