



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM ALLWETTER-DICHT

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM ALLWETTER-DICHT** ist ein lösemittelhaltiger Spezialdichtstoff zur Reparatur von kleinen Fugen und Rissen zwischen Stein, Beton und Metall, zum Abdichten von Lecks in Dachrinnen und Fallrohren. Außerdem geeignet als Dachdichtungsmittel zum Kleben und Abdichten als Notreparatur.
- **MEM ALLWETTER-DICHT** ist perfekt für den extremen Außeneinsatz.
- **MEM ALLWETTER-DICHT** erzielt eine gute Haftung auf den meisten am Bau üblichen Materialien, sogar auf nassen Untergründen und Bitumen, und haftet auch auf feuchten, saugenden und nichtsaugenden Untergründen ohne Primer.
- **MEM ALLWETTER-DICHT** ist UV-beständig und überstreichbar.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Alle Oberflächen müssen sauber und frei von Schmutz, Staub, Moos, Öl, Fett und anderen losen Materialien sein.
- Haftprüfungen werden vor der Anwendung empfohlen.
- **MEM ALLWETTER-DICHT** gleichmäßig mit Druck ausspritzen.

3. Hinweise

- **MEM ALLWETTER-DICHT** ist nur im Außenbereich und in gut belüfteten Bereichen anzuwenden.
- **MEM ALLWETTER-DICHT** ist nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe und Neopren.

4. Verbrauch

- Bei einem Fugenquerschnitt von 10 x 10 mm reicht eine Kartusche für ca. 3 lfdm.

5. Verarbeitungstemperatur

- Von + 5 °C bis + 40 °C.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM ALLWETTER-DICHT

6. Materialzusammensetzung

- Lösemittelhaltiger Spezialdichtstoff.

7. Technische Daten

- Form: Pastös
- Dichte: 0,95 g/cm³
- Hautbildungszeit: ca. 3 bis 5 Min. (+ 23°C / 50 % r. F.)
- Temperaturbeständigkeit: ca. - 25 °C bis + 100 °C

8. Reinigung

- Im abge bundenen Zustand ist **MEM ALLWETTER-DICHT** nur noch mechanisch zu entfernen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. Lagerung

- **MEM ALLWETTER-DICHT** muss frostfrei, kühl und trocken gelagert werden. Nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde gut verschlossen aufbewahren.
- **MEM ALLWETTER-DICHT** ist im ungeöffneten Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 48 Monate haltbar.

11. Entsorgung

- Nur restentleerte Kartuschen zum Recycling geben.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM ALLWETTER-DICHT

12. Lieferform

300 ml, transparent

MEM-Artikelnummer: **30618181**

EAN-Nr.: **4010327531992**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Oktober 2021 – ältere Ausgaben ungültig.