

# belton®

## Universal-Grundierung

Universell einsetzbares Grundierungsspray mit hervorragenden Haftvermittlungsqualitäten schafft eine geschlossene, glatte Oberfläche. Die optimale Vorbereitung für die spätere Decklackierung, egal ob auf Holz, Stein, Kunststoff oder Metall.



## Sicherheitsdatenblätter

[Sicherheitsdatenblatt \(323501, DE\)](#)

[Sicherheitsdatenblatt \(323502, DE\)](#)


[Sicherheitsdatenblatt \(326075, DE\)](#)

## Eigenschaften

- Anwendung:** Haftstarke Universal-Grundierung für verschiedenste Untergründe und Materialien wie z.B. Metall, Holz, Kunststoff, Stein, Ton, Keramik, Glas sowie Rattan/Bast und Pappe/Papier etc.  
Universell einsetzbar  
Schafft glatte Oberfläche  
Hervorragende Haftvermittlung
- Produktvorteile:** Schnelle Trocknung  
Leichte Verarbeitung  
Sehr gut schleifbar  
Sehr ergiebig  
Witterungsbeständig
- Bindemittelbasis:** Nitrokombinationsharze
- Sprühaufrag:** bei 2-3 Kreuzgängen: 40-50 µm  
Sprühabstand: 15-25 cm
- Trockenzeiten:** staubtrocken: nach ca. 20 Min.  
griffest: nach ca. 60 Min.  
durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
- Überlackierbar:** mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt  
mit allen belton-Lacken: zu jedem Zeitpunkt
- Lackieraufbau:** 1. belton basic Universal-Grundierung  
2. Decklack / belton Lackspray (Farbton)
- Hinweis:** Vor dem Grundieren sind die Lackierobjekte entsprechend zu reinigen, zu entfetten und falls notwendig zu entrostern. Um eine optimale Haftung der Lackierung zu erreichen sollte nach und vor dem Grundieren geschliffen werden. Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.  
Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.  
Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen.

## Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

<b>Farbe</b>	<b>Farbton</b>	<b>Art.-Nr. 400ml</b>	<b>Art.-Nr. 150ml</b>
	weiß	323 502	326 075
	grau	323 501	

**Stand: 22.04.2021**

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.