

# Primaster Bodenausgleichsmasse



Estrich CT-C20-F5 nach EN 13813.



<b>Anwendung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für innen und außen</li> <li>• Für Boden</li> </ul>	
<b>Eignung</b>		
	<p>Zementgebundene, hoch fließfähige Fußbodenausgleichsmasse zum Erstellen von ebenen Oberflächen im Verbund auf mineralischen Untergründen (Beton, Zement- und Calciumsulfatestrichen) zur Aufnahme von allen gängigen Oberbelägen (z.B. Fliesen, Teppichen, lose verlegtes Parkett und Laminat).</p>	
<b>Eigenschaften</b>		
	<p>Hoch fließfähig                  Begehbar nach 24 Stunden                  Witterungsbeständig                  Auf Flächenheizungen geeignet</p>	
<b>Technische Daten</b>		
	Wasserbedarf	ca. 0,2–0,22 l/kg
	Reifezeit	ca. 3 Minute(n)
	Verarbeitungszeit	ca. 30 Minute(n)
	Verarbeitungstemperatur	+ 5–25 °C
	Begehbarkeit	nach ca. 24 Stunde(n)
	Belegreife Fliesen Platten	nach ca. 7 Tag(en) Ausschlaggebend für die Belegreife sind die zulässigen Feuchtegehalte nach CM-Messung.
	Belastbarkeit vollständig	nach 28 Tag(en)
	Druckfestigkeit nach 28 Tagen	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
	Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen	≥ 5 N/mm <sup>2</sup>
	Materialverbrauch	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm
	Schichtdicke	2–20 mm

# Primaster Bodenausgleichsmasse



<b>Untergrundvorbereitung</b>	<p>Der Untergrund muss frostfrei, fest, tragfähig, frei von Rissen sein und darf keinen Verformungen unterliegen. Trennschichten, nicht tragfähige Oberflächenschichten (z.B. Schmutz, Staub, Öl, Fett, Farbreste u.Ä.) und extrem dichte und/oder glatte Untergründe sind rückstandsfrei zu entfernen oder sind mechanisch aufzurauen (z.B. Schleifen).</p> <p>Vor dem Aufbringen der PRIMASTER Bodenausgleichsmasse, ist die Restfeuchte im Untergrund mittels CM-Messung zu überprüfen. Die zulässige max. Restfeuchte beträgt:  bei unbeheizten Zementestrichen 2,0 CM-%,  bei beheizten Zementestrichen 1,8 CM-% und  bei Calciumsulfatestrichen 0,5 CM-%.</p> <p>Bevor mit dem Ausgleichen des Untergrundes begonnen wird, ist dieser zwingend mit der PRIMASTER Universalgrundierung zu behandeln (die Angaben zum untergrundabhängigen Mischungsverhältnis entnehmen Sie bitte dem techn. Merkblatt). An allen aufsteigenden Bauteilen wie Wänden, Pfeilern und dgl. sind ausreichend dimensionierte Randstreifen (<math>\geq 8</math> mm) anzubringen. Vorhandene Fugen aus dem Untergrund, wie z. B. Gebäudetrenn- oder Bewegungsfugen, sind zu übernehmen.</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>In einem sauberen Mischgefäß das Material klumpenfrei und homogen mit sauberem Leitungswasser mit einem Wendel- oder Doppelscheibenrührer (mit ca. 600 U/Min.) vermischen. Nach einer Reifezeit (siehe techn. Daten) nochmals gründlich durchrühren. Anschließend ist das Produkt verarbeitbar.</p> <p>Die PRIMASTER Bodenausgleichsmasse auf den vorbereiteten, grundierten Untergrund gießen und gleichmäßig verteilen (z.B. mit Glättkelle oder Rakel). Anschließend die Fläche mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Stachelwalze oder gezahnter Rakel) entlüften.</p>
<b>Lagerung</b>	<p>Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck. Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch verschließen und das Material innerhalb kürzester Zeit aufbrauchen.</p>
<b>Entsorgung</b>	<p>Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle zu entsorgen. Gebinde bitte restlos entleeren, bevor es dem Recycling zugeführt wird.</p>
<b>Sicherheitshinweise</b>	<p>Zement reagiert mit Feuchtigkeit oder Anmachwasser alkalisch; deshalb sind Hautreizungen, Reizungen der Atmungsorgane, bzw. Verätzungen von Schleimhäuten (z.B. Augen) möglich.</p> <p>Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte den Gefahrenhinweisen auf dem Gebinde oder dem Sicherheitsdatenblatt.</p>

# Primaster Bodenausgleichsmasse



## Hinweise

Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +25 °C) sowie zu niedrigen (< +5 °C) Temperaturen schützen. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren. Nur sauberes, rostfreies Werkzeug benutzen. Gefäße und Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen, da eine Reinigung im ausgehärteten Zustand nur noch mechanisch möglich ist.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Bodenausgleichsmasse			
Farbe			EAN / GTIN
grau	10 kg Sack	1 Stück	4005813947593
grau	20 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813947609