

TECHNISCHES MERKBLATT

PRIMASTER Fliesenkleber

Verwendung:	
Fliesenkleber zum Verlegen von herkömmlichen keramischen Fliesen und Platten im Dünn- und Mittelbett.	
Anwendungsbereich:	
Für Wände und Böden im Innenbereich	
Eigenschaften:	
<ul style="list-style-type: none"> • Leicht verarbeitbar • Standfest • Begeh- und verfugbar nach ca. 24 Stunden • Ca. 2 Stunden verarbeitbar 	
Klassifizierung / Normung:	
Fliesenkleber C1 T nach EN 12004	
Technische Daten:	
Anmachwasser	0,26 Liter pro kg
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit	bis ca. 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
Klebeoffene Zeit	max. 20 Minuten
Begehbar	nach ca. 24 Stunden
Verfugbar	nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar	nach 28 Tagen
Untergrundvorbereitung:	
<p>Der Untergrund muss frostfrei, fest, tragfähig, trocken, frei von Rissen sein und darf keinen Verformungen unterliegen. Trennschichten, nicht tragfähige Oberflächenschichten (z.B. Schmutz, Staub, Öl, Fett, Farbreste u.Ä.) und extrem dichte und/oder glatte Untergründe sind rückstandsfrei zu entfernen oder sind mechanisch aufzurauen (z.B. Schleifen).</p> <p>Vor dem Auftragen des PRIMASTER Fliesenklebers ist die Restfeuchte im Untergrund mittels CM-Messung zu überprüfen. Die zulässige max. Restfeuchte beträgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei unbeheizten Zementestrichen 2,0 CM-%, • bei beheizten Zementestrichen 1,8 CM-% und • bei Calciumsulfatestrichen 0,5 CM-%. <p>Bevor mit dem Verfliesen begonnen werden kann, ist der Untergrund zwingend mit einer Grundierung zu bearbeiten. Schwach bzw. nicht saugende Untergründe sind mit PRIMASTER Spezialhaftgrund schnell und</p>	

TECHNISCHES MERKBLATT

saugende sowie gips- bzw. calciumsulfathaltigen Untergründe mit PRIMASTER Universalgrundierung zu behandeln.

Die Angaben zum untergrundabhängigen Mischungsverhältnis entnehmen Sie bitte dem entsprechenden techn. Merkblatt. Vorhandene Fugen aus dem Untergrund, wie z.B. Gebäudetrenn- oder Bewegungsfugen, sind zu übernehmen. Bei feuchtigkeitsbeaufschlagten Untergründen, z.B. im Bereich von Duschen und Badewannen, sind diese Flächen vor dem Verfliesen mit einem geeigneten Abdichtungssystem (z.B. PRIMASTER Duschdicht-Set) zu versehen.

Verarbeitung:

In einem sauberen Mischgefäß das Material klumpenfrei und homogen mit sauberem Leitungswasser mit einem Wendel- oder Doppelscheibenrührer (mit ca. 600 U/Min.) vermischen. Nach einer Reifezeit (siehe techn. Daten) nochmals gründlich durchrühren. Anschließend ist das Produkt verarbeitbar.

Den Klebemörtel mit einer für den Fliesenbelag geeigneter Zahnkelle aufkämmen und den Belag anschließend einlegen. Darauf achten, dass eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite gegeben ist. Nur so viel Mörtel auftragen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit des Mörtels, der entsprechende Belag eingelegt werden kann.

Verbrauch:

Je nach verwendeter Zahnung: ca. 1,9 – 4,0 kg/m²

Sonstige Hinweise:

- Für Feinsteinzeug bzw. auf Flächenheizungen verwenden Sie bitte den PRIMASTER Flexkleber.
- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.
- Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +25 °C) sowie zu niedrigen (< +5 °C) Temperaturen schützen. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.
- Nur sauberes, rostfreies Werkzeug benutzen.
- Gefäße und Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen, da eine Reinigung im ausgehärteten Zustand nur noch mechanisch möglich ist.

Lagerung:

Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck. Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch verschließen und das Material innerhalb kürzester Zeit aufbrauchen.

Entsorgung:

Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle zu entsorgen. **Gebinde bitte restlos entleeren, bevor es dem Recycling zugeführt wird.**

Sicherheitshinweise:

TECHNISCHES MERKBLATT

- Zement reagiert mit Feuchtigkeit oder Anmachwasser alkalisch; deshalb sind Hautreizungen, Reizungen der Atmungsorgane, bzw. Verätzungen von Schleimhäuten (z.B. Augen) möglich.
- Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte den Gefahrenhinweisen auf dem Gebinde oder dem Sicherheitsdatenblatt.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Lieferform:			
PRIMASTER Fliesenkleber	5 kg Beutel	reicht für ca. 1,2 - 2,6 m ² je nach Zahnung	4005813947623
	20 kg Sack	reicht für ca. 4,8 – 10,4 m ² je nach Zahnung	4005813947630