



SAKRET Außenhaftputz

Kalk-zementgebunden Außenhaftputz
Normalputzmörtel GP gemäß DIN EN 998-1, GP-CS-II-W1

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Als Unterputz auf Fassaden für nachfolgende Beschichtungen, z. B. mineralische oder kunstharzgebundene Oberputze, keramische Beläge und Farbanstriche. 												
Eignung:	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wand • Für innen und außen 												
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusionsoffen • Wasserabweisend • Gute Untergrundhaftung • Verarbeitbar bis zu 60 min. • Stoßfest 												
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139 • Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 												
Technische Daten:	<table border="1"> <tr> <td>Schichtdicke</td> <td>2 - 5 mm einlagig</td> </tr> <tr> <td>Schichtdicke</td> <td>bis 10 mm zweilagig</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>+ 5 °C bis + 30 °C</td> </tr> <tr> <td>Anmachwasser</td> <td>pro 1 kg ca. 0,26 l</td> </tr> <tr> <td>Reifezeit</td> <td>ca. 5 Minuten</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungszeit</td> <td>ca. 60 Minuten</td> </tr> </table>	Schichtdicke	2 - 5 mm einlagig	Schichtdicke	bis 10 mm zweilagig	Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C	Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,26 l	Reifezeit	ca. 5 Minuten	Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten
Schichtdicke	2 - 5 mm einlagig												
Schichtdicke	bis 10 mm zweilagig												
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C												
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,26 l												
Reifezeit	ca. 5 Minuten												
Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten												



Untergrundvorbereitung:

- Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, saugfähig und frei von Rissen, Ausblühungen und mikrobiellen Befall sein.
- Spachtelmassen und dgl. müssen durchgetrocknet / durchgehärtet, lotrecht und planeben sein.
- Trennschichten und nicht tragfähige Oberflächenschichten (z. B. Schmutz, Staub, Öl, Fett, Farbreste u. ä.) sind rückstandsfrei zu entfernen.
- Der Untergrund ist auf seine Wasseraufnahme (z. B. mit einer Wasserflasche) und Festigkeit (z. B. mit einem Hammer) zu prüfen.
- Der Untergrund muss gereinigt werden.
- Anschließend empfiehlt sich das Auftragen einer Zwischenbeschichtung mit SAKRET Putzgrund. Dieser reguliert das Saugverhalten des Untergrundes.

Verarbeitung:

- Zum Anmischen des Materials wird sauberes und kaltes Wasser in ein Gefäß gegeben und das Material langsam eingestreut.
- Anschließend wird das Material homogen und knollenfrei durchgemischt und auf Verarbeitungskonsistenz eingestellt.
- Hierfür empfiehlt sich ein Rührgerät mit 600 U/min. mit einem Wendel- oder Doppelscheibenrührer.
- Nach der Reifezeit (siehe technische Daten) muss der Frischmörtel noch einmal gründlich durchgemischt werden.
- Der Putz wird auf die vorbereitete Fläche, mit einem geeignetem Werkzeug (Glättkelle usw.), auftragen und nach dem Ansteifen zum richtigen Zeitpunkt gefilzt oder geglättet.
- Bei Putzdicken über 5 mm zweilagig putzen, dabei muss die 1. Lage aufgeraut werden.

Nachbehandlung:

- Der Putzmörtel ist vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie z. B. Sonne, Wind, Niederschlag oder Frost zu schützen.
- Dies gilt nicht nur für die Verarbeitungszeit, sondern auch für die Trocknungs- / Härungszeit.
- Für das Anmischen und Verarbeiten des Mörtels ist nur sauberes, rostfreies Werkzeug zu benutzen.
- Außer Anmachwasser darf dem Frischmörtel nichts hinzugegeben werden.
- Bereits ansteifender Mörtel darf nicht noch einmal mit Wasser verdünnt werden.
- Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

Lagerung:

- Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und innerhalb kürzester Zeit zu verarbeiten.
- Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.



Entsorgung:

- Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.
- Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.

Hinweise:

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter <http://www.heimwerker.sakret.de>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferung Außenhaftputz:

Optik	Verbrauch je mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
grau	ca. 1,3 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-642023

