

Lobos

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|--|--|--|--|
| Norm: | DIN EN 1339 – Platten aus Beton | | | | | |
| Typ: | Beschichtete Platte | | | | | |
| Eigenschaften: | 2-schichtig, Vorsatzdicke ≥ 4 mm | | | | | |
| Farben: | Gemäß gültiger Preisliste | | | | | |
| Rastermaße (cm) | 40 x 40 x 4 | 60 x 40 x 4 | | | | |
| Nennmaße [mm] | 398x398x40 | 597x397x40 | | | | |
| Fase | 5/4 \pm 2 mm | | | | | |
| Abstandhalter | | | | | | |
| Oberseite | Planmäßig eben | | | | | |
| Unterseite | Planmäßig eben | | | | | |
| Seitenflächen | Planmäßig eben | | | | | |
| Nennmaßabweichung | Klasse 2 (Kennzeichnung P) | | | | | |
| Maximale Differenz der | Klasse 3 (Kennzeichnung L) | | | | | |
| Witterungswiderstand | Klasse 3 (Kennzeichnung D) | | | | | |
| Biegezugfestigkeit | Klasse 3 (Kennzeichnung U) | | | | | |
| Abriebwiderstand | Klasse 3 (Kennzeichnung H) | | | | | |
| Gleit- und Rutschwiderstand | | | | | | |
| Bruchlast | Klasse 45 (Kennzeichnung 4) | | | | | |
| Einsatzbereich: | Terrassen, Gartenwege, Balkone, Plätze, Wintergärten | | | | | |



DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377
Vechta
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45


Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttsenweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttsenweiler
Tel. +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
D-95709 Tröstau
Tel: +49(0)9232 700 67-10
Fax: +49(0)9232 700 67-29

Besondere Hinweise:

- Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
- Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.
- Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.
- Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.
- Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Betonprodukten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um ein Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Produktzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).

|  05 EN 1339 Platten aus Beton | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| Vorgesehener Einsatz | In Räumen | Im Freien | Dachbelag |
| Brandverhalten | A1 | x | x |
| Verhalten bei Brandeinwirkung von außen | x | x | Gilt als ausreichend |
| Freisetzen von Asbest | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Bruchfestigkeit | Klasse 3 (U) | Klasse 3 (U) | x |
| Gleit-/Rutschwiderstand | NPD | NPD | x |
| Wärmeleitfähigkeit | 1,2 W/(mK) | x | x |
| Dauerhaftigkeit | Ausreichend | Ausreichend | x |

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377
Vechta
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
D-95709 Tröstau
Tel: +49(0)9232 700 67-10
Fax: +49(0)9232 700 67-29